


Omnibind ZR









Sneldrogende
 voorstrijk
 met korrel



Groen ingekleurd





Voor het
 gronderen van
 gladde
 en gesloten
 ondergronden

V4 04-10

Sneldrogende voorstrijk met korrel voor gladde en gesloten ondergronden

- Sneldrogende hechtingsbevorderende voorstrijk met korrel
- Speciale acrylaatdispersie voor o.a. onder tegelwerk
- Zowel voor wand als vloer
- Voor het gronderen van gladde en gesloten ondergronden

Toepassingen

Hechtingsbevorderende groen ingekleurde voorstrijk onder tegelwerk. Kan binnen en buiten worden toegepast, zowel op wand als vloer. Is gebruiksklaar en makkelijk met roller of kwast aan te brengen op gladde en gesloten ondergronden. Door zijn speciale samenstelling is de droogtijd zeer kort.

Geschikte ondergronden

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| ■ Beton | ■ Linoleum |
| ■ Bestaand tegelwerk | ■ Kurk |
| ■ Verf: PU, alkydhars, acrylaat | ■ Epoxy Coating |
| ■ Polyester (fiberglas) | ■ Watervast multiplex |
| ■ Vinyl tapijt (PVC) harde kwaliteit | ■ Polystyreen tegelementen |

Zie ook onze "Algemene richtlijnen ondergrond" voor specifieke details.

Alternatieve producten/toepassingen

- Verspuitbare impregnering: Omnibind TP en Omnibind B2.
- Voor waterdichting: wand: Omnibind 400; vloer: Omnibind Coat.
- Voor anhydriet: Omnibind AD.

Ondergrondvoorbereiding

- Alleen toepassen op schone, droge, draagkrachtige, olie-, vetvrije ondergronden.
- Niet te behandelen oppervlakten afplakken of goed afschermen!

Verwerkingsvoorschriften

- Omnibind ZR vóór gebruik handmatig tot op de bodem doorroeren.
- Onverdund aanbrengen met kwast of roller.
- Droogtijd 1 à 2 uur, afhankelijk van de ondergrond, temperatuur, luchtvochtigheidsgraad en toepassing.
- Tijdens de verwerking en afbinding vocht, tocht en directe zonbeschijsning vermijden.
- Niet verwerken bij vorst. Geldt voor ondergrond en omgevingstemperatuur.

Te gebruiken gereedschappen

Kwast of roller.

Verbruik

Vanaf 125 g/m². Door de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden moet het exacte verbruik op het te behandelen object worden vastgesteld.

Reiniging behandelde oppervlak

Oppervlakten, die niet behandeld dienen te worden, direct reinigen met schoon warm water.

Reiniging gereedschappen

Direct na het gebruik reinigen met schoon water.

Omnibind ZR

Samenstelling product

Omnibind ZR is een oplosmiddelvrije, alkalibestendige, nagenoeg onverzeepbare gronding op acrylaatbasis.

Technische eigenschappen

- Leveringsvorm : vloeistof
- Kleur : groen
- Consistentie : hoog viskeus
- Toepassingsviscositeit : ca. 70 Pas (Brookfield RVT spindle 4; rpm 2,5)
- Vaste stofgehalte : 68% m/m
- pH-waarde : ca. 8
- Min.filmvormingstemp. : 0 °C
- Volumieke massa : 1,4 kg/l
- Geur : reukarm
- Verharding : vindt plaats door droging en polymerisering

Verpakkingswijze

- Leverbaar in een recycleerbare kunststof emmer met een netto gewicht van 15 kg of 10,7 L en 5 kg of 3,5 L inhoud
- Gestapeld op europallets.
- Pallets zijn gewikkeld in folie of voorzien van een stretchhoes.

Opslag en houdbaarheid

- Vorstvrij vervoeren en opslaan. Extreme temperaturen en direct zonlicht vermijden.
- Verpakking goed gesloten houden.
- Maximale houdbaarheid in originele gesloten verpakking: 12 maanden.

Gezondheid/veiligheid

Nadere gegevens over de veiligheid bij het werken met Omnibind ZR zijn op aanvraag verkrijgbaar.



Deze technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en laboratorium-research. Wij zijn niet aansprakelijk voor het volgens onze systemen vervaardigde werk, daar factoren buiten onze beoordeling en invloed mede bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat. Wij garanderen dat dit product in steeds gelijkblijvende kwaliteit wordt geleverd. In geval van twijfel adviseren wij zelf proeven door te voeren.